

Descrizione prodotto

Adesivo **RC 0461-HT** è particolarmente adatto alla contrassegnazione, alle scritture e decorazioni all'esterno a breve e media durata. Nell'impiego interno è di durata quasi illimitata nel tempo. Dimostra buone caratteristiche di adesione su materiali apolari per es. su PE e PP; il collante, caratterizzato da alto potere adesivo, dimostra un'eccellente adesione anche su fondo non polari.

Colore Bianco e Trasparente Lucido/Opaco. Nella versione bianco opaco è disponibile con retro pretagliato (scoreback). Se applicato a "regola d'arte" dopo 24h, funziona bene anche in ambienti dove sono presenti degli sbalzi termiche.

UTILIZZI:

Indicati per uso interno ed esterno, a breve e media durata. La pellicola può essere tagliata a formato, sagomata mediante fustellatura. Indicato per vetrofanie, promozione su auto e moto, avvisi su macchinari e utensili.

Buon comportamento a media durata per demarcazioni su metalli verniciati a polvere e leggermente martellati.

DATI TECNICI

Tipo di Film	Monomerico
Adesivo / Tipo di Colla	Poliacrilato, adesivo permanente con alta adesione iniziale
Potere Adesivo	22N/25mm (dopo 24h)
Spessore	0,10 mm
Termo stabilità	Applicato su alluminio, da - 40 °C a +80 °C nessuna alterazione
Resistenza all'acqua	Applicato su alluminio, dopo 48h/23 °C nessuna alterazione
Durata - condizioni climatiche medie dell'Europa centrale	3 anni
Punto di rottura (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa / In altezza: min.19 Mpa
Allungamento strappo (ISO 527)	In lunghezza: min. 130% / In altezza: min. 150%
Stabilità dimensionale (FINAT TM14)	Nessun ritiro in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,4 mm
Procedimenti di stampa	Stampa serigrafica / Stampa digitale / Stampa off-set UV
Conservazione	2 anni, 20 °C / 50% umidità
Temperatura di applicazione	> +10 °C
Colori	Bianco e Trasparente (lucido e opaco)
Prezzo (medio di mercato)	€ € € € € €
Certificati (DIN EN13501-1:2010-01)	C-s2, d0 - materiale combustibili non infiammabile o difficilmente infiammabile

Informazioni importanti

su richiesta sono disponibili le schede tecniche dei diretti fornitori dei materiali

Le informazioni sulle caratteristiche e sui valori fisici e chimici contenute in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e non costituiscono una garanzia. Gli acquirenti devono determinare in modo indipendente, prima dell'uso, l'idoneità di tali prodotti per il loro uso specifico, inclusi, ma non limitati a, l'applicazione, le condizioni d'uso e di stoccaggio. L'acquirente si assumerà tutti i rischi e le responsabilità di ogni natura in relazione ad esso. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. In caso di uso improprio e/o lavorazione errata e non conforme alle nostre istruzioni ci decliniamo di ogni e qualsiasi responsabilità. Elice group srl non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o lesione indiretta, accidentale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti attesi, avviamento, reputazione o perdite o spese derivanti da pretese di terzi.