

Descrizione prodotto

L'adesivo **RC 046** è adatto alla contrassegnazione, alle scritture e decorazioni all'esterno a breve e media durata. Nell'impiego interno è di durata a tempo indeterminato. Disponibile anche in vari colori, superficie lucida o opaca.

È possibile avere la carta siliconata pretagliata (scoreback)

Largamente utilizzato nella colorazione Giallo Lucido per creare adesivi di sicurezza o avvisi a bordo macchina. Ottime performace anche a lunga durata all'interno, all'esterno la sua durata è limitata dove il materiale potrebbe iniziare a deteriorarsi e cambiare colore anche dopo pochi mesi se esposti alla luce solare.

UTILIZZI:

Indicati per uso interno ed esterno, a breve e media durata. La pellicola può essere tagliata a formato, sagomata mediante fustellatura. Indicato per vetrofanie, promozione su auto e moto, avvisi su macchinari e utensili.

DATI TECNICI

Tipo di Film	Monomerico
Adesivo / Tipo di Colla	Poliacrilato permanente a base acqua
Potere Adesivo	16N/25mm (dopo 24h)
Spessore	0,08 mm
Termo stabilità	da -40 °C a +80 °C nessuna alterazione
Resistenza all'acqua	Applicato su alluminio, dopo 48h/23° C nessuna alterazione
Durata - condizioni climatiche medie dell'Europa centrale	3 anni
Punto di rottura (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa / In altezza: min.19 Mpa
Allungamento strappo (ISO 527)	In lunghezza: min. 130% / In altezza: min. 150%
Stabilità dimensionale (FINAT TM14)	Nessun ritiro in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,4 mm
Procedimenti di stampa	Stampa serigrafica / Stampa digitale / Stampa off-set UV
Conservazione	2 anni, 20 °C / 50% umidità relativa
Temperatura di applicazione	≥ 0° C (applicazione calandra a secco)
Colori	Giallo/Bianco/Trasparente (lucido e opaco) e +20 colori (lucido e opaco)
Prezzo (medio di mercato)	€ € € € € €
Certificati	BS 5609 Sezione 2 (Resistenza alla salinità dell'acqua) Autorizzazioni generali di tipi di costruzione (ABG, D5292) ai sensi del § 22a StVZO (codice stradale tedesco) (~~D5426)

Informazioni importanti

su richiesta sono disponibili le schede tecniche dei diretti fornitori dei materiali

Le informazioni sulle caratteristiche e sui valori fisici e chimici contenute in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e non costituiscono una garanzia. Gli acquirenti devono determinare in modo indipendente, prima dell'uso, l'idoneità di tali prodotti per il loro uso specifico, inclusi, ma non limitati a, l'applicazione, le condizioni d'uso e di stoccaggio. L'acquirente si assumerà tutti i rischi e le responsabilità di ogni natura in relazione ad esso. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. In caso di uso improprio e/o lavorazione errata e non conforme alle nostre istruzioni ci decliniamo di ogni e qualsiasi responsabilità. Elice group srl non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o lesione indiretta, accidentale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti attesi, avviamento, reputazione o perdite o spese derivanti da pretese di terzi.

